

Avery Dennison® 4500TF Транслюцентные пленки

Издано: 07/2020

Avery Dennison 4500TF Translucent Films предназначена для световых вывесок. Обширная цветовая гамма и постоянный клей во всех популярных размерах рулонов делают эти пленки правильным выбором для вывесок с подсветкой со средним сроком службы.

Описание

Лицевая плёнка:	80 микрон, полупрозрачная виниловая пленка
Клеевая система	: Постоянный, на акриловой основе
Подложка:	Белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 g/m ²

Avery Dennison 4500TF Translucent Films были специально разработаны для порезки вывесок. Полупрозрачные пленки Avery Dennison 4500TF обеспечивают превосходное преобразование с использованием компьютеризированной резки знаков, ручной резки или высечки.

Функции

- Превосходная однородность цвета в отраженном проходящем свете
- Отличная адгезия к широкому спектру поверхностей.
- Отличная стойкость цвета
- Превосходная стабильность размеров

Рекомендации по применению

- Графика для вывесок с внутренней подсветкой на жестких и гибких основах.
- Оконная графика и вывески для розничной торговли.

Гарантия ICS

- Прозрачные пленки Avery Dennison 4500, нанесенные на гибкую подложку Avery Dennison 4000, имеют для комбинированного продукта долговечность на открытом воздухе, гарантированную до 6 лет, за исключением цветов 4510 TF, 4513 TF и 4541 Gold, 4540 Silver, срок службы которых составляет 5 лет.



Inspired Brands.
Intelligent World.™

graphics.averydennison.eu

PRODUCT CHARACTERISTICS

Avery Dennison® 4500TF Translucent Films

Физические характеристики

Показатели

Лицевая плёнка
Лицевая плёнка + клеевой слой
Прочность на растяжение
Глянец
Стабильность размеров
Клеящая сила, изначальная
Клеящая сила, окончательная

Метод тестирования

ISO 534
ISO 534
DIN 53455
ISO 2813, 20°
DIN 30646
FINAT FTM-1, Нержавеющая сталь
FINAT FTM-1:

Результаты

80 micron
110 micron
1.8 kN/m
15 %
0.3 mm max.
600 N/m

ускоренное старение

PMMA
Стекло
Полистирол
Нержавеющая сталь
SAE J 1960, 1500 часов выдержки

700 N/m
700 N/m
700 N/m
700 N/m

Без значительного изменения
цвета

Срок хранения

Срок службы²

при 22° C/50-55 % RH
Вертикальное положение:

2 года

Белый и Черный
Все цвета
Цвета 4510 оранжевый / 4513 фиолетовый
Металлик

7 лет
7 лет
5 лет
5 лет

Диапазон температур

Показатели

Температура применения
Эксплуатационная температура
Термостойкость

3 недели выдержки при 80°

Результаты

Minimum: +10° C
-50° to +100° C
Без значительного изменения цвета