

PRODUCT DATA SHEET

Avery Dennison® MPI™ 3151 Promotional Полупрозрачная белая

Издано: 01/2018

Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 3151 - Полуматовая белая полупрозрачная пленка из ПВХ со съёмным клеевым слоем, специально разработана для краткосрочного использования в менее сложных условиях. Подходит для использования на различных сверхширокоформатных струйных принтерах и принтерах для аэрографии, использующих сольвентные чернила.

Описание

Film: 80 micron белая мономерная полупрозрачная пленка ПВХ

Клеевая система : Съёмная на прозрачной акриловой основе.

Подложка: крафт-бумага, 125g/m².

Avery Dennison MPI 3151 - многоцелевой винил, разработанный для использования на различных сверхширокоформатных принтерах, использующих сольвентные, экологически чистые / мягкие сольвентные, УФ-отверждаемые и латексные чернила.

Для улучшения цвета и защиты изображений от УФ-излучения и истирания рекомендуется ламинировать данную пленку Avery Dennison MPI 3151 с помощью Avery Dennison DOL 3400 series.

Применение

- Краткосрочная рекламная световая графика.
- Краткосрочные оконные украшения и графика.

Преимущества

- Отличные возможности печати и удобство использования на выбранных принтерах.
- Простота преобразования благодаря стабильной основе.
- Отличная однородность цвета в отраженном и проходящем свете.

- Для применений, требующих высокой стабильности размеров MPI 2150 рекомендуется.
- Стойкость напечатанного изображения всегда зависит от тонера / чернил, пленки, используемого ламината, условий обработки и экспонирования.



Inspired Brands.
Intelligent World.™

graphics.averydennison.eu

Физические характеристики

Features	Метод тестирования	Результаты
Лицевая плёнка	ISO 534	80 micron
Лицевая плёнка + клеевой слой	ISO 534	95 micron
Глянец	ISO 2813, 20°	15%
Стабильность размеров	FINAT FTM 14	0.4 mm max.
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	200 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	400 N/m
Воспламеняемость		самозатухающий
быстросъёмность		До 1 года*
* Не применяется к: нитроцеллюлозным краскам, АБС, полистиролу, краскам для трафаретной печати (свежим), некоторым типам ПВХ.		
Срок хранения	при 23°C/50-55% RH	2 года
Срок службы, unprinted	вертикальное положение	3 года

Диапазон температур

Характеристики	Метод тестирования	Результаты
Минимум. Температура применения		≥+10°C
Эксплуатационная температура		-50°C до +110°
Термостойкость	3 недели выдержки при 80 °C	Нет негативного воздействия на пленку