

PRODUCT DATA SHEET

Avery Dennison® Пленка глянцевая золото & Глянцевая серебро

Издано: 12/2014

Avery Dennison Gloss Gold/Silver Пленки идеально подходят для добавления элемента гламура к стеклянным окнам и панелям, зеркалам и экранам, а также к другим прозрачным и непрозрачным поверхностям при оформлении интерьера и экстерьера.

Описание

Лицевая плёнка: 25 micron металлизированная полиэфирная пленка

Клеевая система: постоянный, на акриловой основе

Подложка: отбеленная крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 g/m²

Avery Dennison Gloss Gold/Silver полиэфирные пленки обеспечивают отличные режущие свойства на широком спектре плоттеров с фрикционным питанием, а также на планшетных плоттерах.

Пленки Avery Dennison Gloss Gold и Gloss Silver не для печати.

Функции

- Отличные компьютеризированные вывески.
- Яркое серебро и золото как на верхней, так и на липкой стороне лицевой пленки.
- Отличная адгезия к гладким поверхностям.

Рекомендации по применению

- Внутренние вывески и дисплеи.
- Оконная графика и вывески для розничной торговли.

Физические характеристики

Показатель	Метод тестирования	Результаты
Лицевая плёнка	ISO 534	25 micron
Стабильность размеров	FINAT FTM 14	0,1 mm. Max
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	320 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	520 N/m
Воспламеняемость		Самозатухающий
Срок хранения	при 22° C/50-55 % RH	2 года
Срок службы ²	вертикальное положение	
Золото		2 года
Серебро		1 год

Диапазон температур

Показатель	Results
Температура применения	Minimum: +10° C
Эксплуатационная температура	-40° до +150° C

Химические свойства

Показатель	Метод тестирования	Результаты
Устойчивость к влажности	120 часов подвергание действию	никакого действия
Устойчивость к коррозии	120 часов подвергание действию	Не подвергается
Водостойкость	48 часов погружения	никакого действия
Устойчивость к растворителям	Наносится на алюминий, подвергается воздействию масла, смазки, алифатические растворители, моторные масла, гептан, керосин и топливо JP-4.	никакого действия