

Avery Dennison® MPI™ 3000/3020 Series

Издано: 08/2020

Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 3000 series пленки представляют собой глянцевые белые самоклеящиеся мономерные каландрированные винилы, предлагающие выбор между постоянным и съемным клеем.

Описание

Пленка:	MPI 3000/3001	95 micron пленка ПВХ белая глянцевая.
	MPI 3020/3021	95 micron белая матовая пленка ПВХ.
Клеевая система:	MPI 3000/3020	Постоянная, прозрачная акриловая.
	MPI 3001/3021	Съемная, прозрачная акриловая.
Подложка:		Мелованная крафт-бумага, 125 g/m2.

MPI 3000 Пленки - это многоцелевые виниловые пленки, подходящие для множества широкоформатных струйных принтеров, использующих твердые растворители, экологически чистые / мягкие растворители, УФ-отверждаемые или латексные краски.

Для улучшения цвета и защиты изображений от УФ-излучения и истирания рекомендуется защищать пленки Avery Dennison серии MPI 3000 с помощью ламината или лака.

Применение

- Надписи для интерьера и экстерьера
- Временная рекламная реклама и реклама в точках продаж, а также все приложения на плоских или обычных поверхностях.
- Маркировка полов внутри помещений * (MPI 3001)

- **Функции**

- Отличные возможности печати и удобство использования на выбранных принтерах.
- Простая резка и нанесение на самые разные поверхности.
- Отличное соотношение цена / качество для наружной рекламной графики..

Физические характеристики

Показатели	Метод тестирования	Результат
Лицевая плёнка	ISO 534	95 micron
Стабильность размеров	FINAT FTM 14	0.3 mm max.
<u>MPI 3000</u>		
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	510 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	875 N/m
<u>MPI 3001</u>		
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	180 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	280 N/m
<u>MPI 3020</u>		
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	480 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	750 N/m
<u>MPI 3021</u>		
Клеящая сила, изначальная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	180 N/m
Клеящая сила, окончательная	FINAT FTM-1, нержавеющая сталь	280 N/m
Воспламеняемость		Самозатухающий
Срок хранения	при 23°C/50-55% RH	2 года
Срок службы	Вертикальное положение	3 года

Диапазон температур

Показатели	Метод тестирования	Результат
Min. Температура применения		≥+10°C
Эксплуатационная температура		-45°C до +80°