ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУС, ЛТД"
(ТОВ "МОДУС, ЛТД")
Місцезнаходження юридичної особи: 61082, Харківська обл., місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 144
Код ЄДРПОУ 21203457, ІПН 212034520312
П/р UA 16 322313 0000026001000049368 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Лист спінений із полівінілхлориду екструдований «PromoFoam GL»

Лист виготовлений згідно з ТУ У 22.2-21203457-003:2025 «ЛИСТ СПІНЕНИЙ ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ЕКСТРУДОВАНИЙ «PromoFoam»

Технічні умови:

Форма постачання:

- Товщина: 2 - 6 мм
- Ширина: 2050 мм
- Довжина: 3050 мм

Граничні відхилення (згідно ТУ У 22.2-21203457-003:2025):

- Товщина: ± (0,1+0,05 x h), де h – номінальна товщина листа в мм
- Ширина: ± 2 мм
- Довжина: -2 мм … +5 мм

Фізико-технічні показники листа спіненого ПВХ

Назва показника	Норма та характеристика для PromoFoam GL	Методи контролювання
Щільність, г/см³	0,55	Згідно з ДСТУ EN ISO 845
Водопоглинання, %	<1,0	Згідно з ДСТУ EN ISO 62
Модуль гнучності при згині, МПа	700	Згідно з ДСТУ EN ISO 527-2
Межа текучості при ростягуванні, МПа	12	Згідно з ДСТУ EN ISO 8256
Відносне подовження при розриві, %	15	Згідно з ДСТУ EN ISO 527-2
Міцність при згині, Н/мм²	20	Згідно з ДСТУ EN ISO 8256
Удароміцність по Шарпі, кДж/м²	15	Згідно з ДСТУ EN ISO 179-2
Температура розм'якшення по Віка, °С	75	Згідно з ДСТУ EN ISO 306
Твердість по Шору, метод Д, не меньш	30	Згідно з ДСТУ EN ISO 868
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м²К	0,07	Згідно з ДСТУ EN ISO 22007-6